

# Premium 1

Multifunctional Light Putty



# 로베로 프리미엄 1 퍼티

로베로 프리미엄 1 퍼티는  
이미 국내에서 우수한 품질력을  
검증 받은 제품입니다.



+ 초벌부터 마무리까지 하나의 퍼티로 작업 가능



+ 완전 건조 후 장시간 작업시에도 연마성이 우수



+ 교반이 쉽고, 작업성이 우수하여 바르기가 쉬움



+ 건조 후 휘발량이 적어 표면수축이 거의 없음



# 로베로 프리미엄 1 퍼티

로베로 프리미엄 1 퍼티는 스페인의 중, 하도 도료 최고 MAKER인 Roberlo와 노루페인트간 독점 계약을 통해 공급되는 제품으로 이미 국내에서 우수한 품질력을 검증 받았으며 낮은 VOC 함량으로 건조 후 휘발량이 적어 표면의 수축이 거의 없는 아연퍼티입니다.

### 적용 소재 및 용도

- 아연도금 강판 및 일반 차체 판금 보수용

### 제품 구성

제품명	용기(ℓ)	유효기간
로베로 프리미엄 1 퍼티	2.25L	12개월
로베로 프리미엄 1 퍼티 경화제	(경화제 포함)	12개월

- 유효기간 기준 온도는 20°C입니다
- 비중 1.2kg/L (20°C)
- 경화제 용량 100g
- 색상 : 진한 베이지

### VOC 함유량

특수기능도료 2020년 VOC 규제 기준 680g/L  
로베로 프리미엄 1 퍼티 25g/L

### 건강과 안전

본 제품을 사용 전 반드시 MSDS를 숙지한 후 작업하십시오.

#### 보호장구



혼합 증기의 흡입이나, 피부나 눈에 접촉을 하지 않도록 반드시 보호장구를 착용 후 작업하십시오.

### 사용 방법

#### 교 반



사용 전 퍼티를 바닥까지 충분히 저어 줍니다.

#### 전처리



손상부위는 물세척 후, 다시 카크리너로 용제 세척하며, 이물질(왁스, 오일, 먼지, 수분)을 완전히 제거 후 도장할 부위를 연마하고, 카크리너로 닦아냅니다.

#### 혼 합



제품명	혼합비(무게비)
로베로 프리미엄 1 퍼티	100
로베로 프리미엄 1 퍼티 경화제	2~3

적정 도막두께 100~500 $\mu$ m

최대 도막두께 1.5mm (도포 가능 최대 도막두께)

#### 도 장



요철부위가 깊은 경우 한번에 두껍게 올리지 않고, 2~3회에 걸쳐 나누어 작업하는 것이 훨씬 수월합니다. 퍼티 연마작업 후 프라-서페 후속 도장이 필요합니다.

### 건조 정보

#### 연마 가능시간



15분, 20°C 기준



건식 연마  
P120 ~ P240

### 가사 시간

혼합 후 5분 (25°C)  
[주변 온도와 경화제의 양에 따라 달라질 수 있습니다]

## (주)노루페인트

인터넷 : [www.autorefinishes.co.kr](http://www.autorefinishes.co.kr) / 소비자문화센터 : 080-944-7777(수신자부담)

본사 및 안양공장 : 경기도 안양시 만안구 박달로 351 Tel (031)467-6114(대)

· 본사영업 : Tel (031)467-6491~4

· 대전지점 : Tel(042)621-1234~5

· 대구지점 : Tel(053)356-3811~4

· 광주지점 : Tel(062)571-5310~1

· 부산지점 : Tel(051)518-9111~5

· 자동차 보수용도료 기술팀 : Tel(031)467-6167~9 / Fax(031)442-6755